

NORMAFLOOR 105 GPR

EPOCOAT 210

JÄÄKIEKKO- AREENOIDEN BETONILATTIAT

NORMAFLOOR 105 GPR JA EPOCOAT 210 – täydellinen yhdistelmä jäähallien lattioille.

Normafloor 105 GPR ja **Epocoat 210**, kaksikomponenttiset epoksimaalit soveltuvat jääkiekkoareenoiden betonilattioiden maalaukseen. Normafloor 105 GPR toimii primerina betonin päällä ja Epocoat 210 systeemin pintamaalina antaa tyylikään ja valoisan ulkonäön jään alta näkyvälle lattialle. Huoltomaalauksissa voidaan käyttää pelkästään Epocoat 210 – maalia.

Meiltä löytyvät ratkaisut myös kovan mekaanisen kulutuksen sekä kemiallisen rasituksen alaisiin kohteisiin esimerkiksi Normafloor 200 Color tai Epocoat 280 -tuotteilla. Kysy näistä lisää myynnistämme.



Kovapintainen systeemi
kestää hyvin mekaanista
rasitusta



Helppo puhtaanapito



Sopii myös jääkiekkohallien
huoltokäytävien, portaikko-
jen ja katsomotilojen
maalaukseen

NORMAALI



+358 (0) 3 874 650



myynti@nor-maali.fi



Vanhatie 20
15240 Lahti, Finland



Nor-maali.fi

JÄÄKIEKKO- AREENOIDEN BETONILATTIAT

TYÖOHJEET

Esikäsittele

Tuoteselosteiden ohjeiden mukaan.

Uusi/kosteaa lattia (Normafloor 105 GPR)

Vanha betonilattia (Epocoat 210 Concrete)

Pohjustus Normafloor 105 GPR

Kostealla tai uudella betonilla suoritetaan pohjustus Normafloor 105 GPR epoksiprimerilla. Pohjustushetkellä betonipinta voi olla veden tummentama, mutta betonipinnalla ei saa olla vesikalvoa pinnoittamaan ryhdyttäessä. Normafloor 105 GPR levitetään lyhytkarvaisella mohairtelalla tai harjalla ohueksi kerrokseksi. Lätäköt ja mahdolliset vialumat tasoitetaan ennen kuivumista. Huokoisiksi jääneet alueet pohjustetaan uudelleen imevyydestä riippuen.

Pohjustus Epocoat 210

Ohennettu maali levitetään lattialle runsaasti imeyttäen mohairtelaa tai maalausharjaa apuna käyttäen. Imeytystä voidaan jatkaa harvaksi jääneisiin kohtiin n. 8 tunnin kuluttua (+23 °C).

Pintamaalaus Epocoat 210

Seuraava käsittely suositellaan tehtäväksi 8 h – 3 vrk sisällä pohjustuksesta (+23 °C). Pintamaalaus suoritetaan pensselillä, lyhytkarvaisella mohairlastalla tai -telalla 0-5 % ohennetulla Epocoat 210 maalilla.



NOR-MAALI OY ON TOIMITTANUT MAALIT MM. SEURAAVIIN JÄÄKIEKKOKAUKALOIHIIN

Arēna Rīga, Riika, Latvia

Espoonlahden jäähalli, Espoo

Gatorade Center, Turku

Jäähalli EVO-areena, Kuusamo

Kaarelan jäähalli, Helsinki

Kivikylän Areena, Rauma

Komarov Arena, Uusikaarlepyy

Lippumäen jäähalli, Kuopio

Tondiraba Jäähall, Tallinna, Viro

Vuokatti Areena, Sotkamo

NORMAFLOOR 105 GPR

EPOKSILAKKA BETONIPINTOJEN POHJUSTUKSEEN

KUIVA-AINETILAVUUS	85 %
VOC-ARVO	138 G/L
SEKOITUSSUHDE	2:1
KÄYTTÖAIKA	40 MIN
TÄYSIN KOVETTUNUT	7 D
RIITTOISUUS	3-8 m ² /L
MAALAUSLÄMPÖTILA	+5 °C- + 32 °C

EPOCOAT 210

EPOKSIPINTAMAALI

KUIVA-AINETILAVUUS	53 %
VOC-ARVO	420 G/L
SEKOITUSSUHDE	4:1
KÄYTTÖAIKA	7 H
TÄYSIN KOVETTUNUT	7 D
VÄRISÄVYT	RAL-, NCS-, KY-, SSG-SÄVYT RAJOITUKSIN
PINTA	PUOLIKIIILTÄVÄ
RIITTOISUUS	5-9 m ² /L
MAALAUSLÄMPÖTILA	+10 °C- + 32 °C

JÄÄKIEKKOLIITON OHJESÄVYT KENTTÄMERKINTÖIHIN

Punainen	Sininen	Vaaleansininen
NCS 1080-Y90R	NCS 3060-B	NCS 0020-R90B

Kts. lisäohjeet tuoteselosteista tai ota yhteyttä
myynti@nor-maali.fi

